



Alpha Metallic

Over dit product

Decoratieve, watergedragen metallic muurverf op basis van acrylaat copolymeer dispersie voor binnen.



Belangrijkste voordelen

- ✓ Geurarm; ruimten na schilderen direct te gebruiken
- ✓ Zeer gemakkelijk te verwerken
- ✓ Leverbaar in 55 metaal-kleuren
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Hoge dekkracht
- ✓ Zijdeglanzend

Speciale kenmerken

- ✓ Zeer goede dekking

Technische informatie

Droog bijwerken	≈ 1 Hours
Dekking	11 - 13 m ² /l

Productgegevens

Normaal gebruik

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol, airmix, HVLP. Applicatiegegevens Borstel, rol : Gebruiksklaar, eventueel met water. AIRMIX : Nevelen, verschillende opeenvolgende kruislagen. Tussen de lagen laten aantrekken. Spuitdruk: ongeveer 100 bar; lucht: 3 bar en tip grootte 0,013 inch. AFWERKING Eén of twee

lagen Alphatex SF in de gepaste kleur aanbrengen. Vervolgens één van onderstaande effecten uitvoeren :
EFFECT 1 : GLAD, EGAAL Spuit ALPHA METALLIC in 2 dunne, gekruiste lagen. Laat tussen de lagen een tussentijd van 15 à 30 minuten. Te dik in één keer spuiten leidt tot zakkers. EFFECT 2 : GESCHUURDE METAALPLAAT Dekkend afwerken met één of twee lagen ALPHA METALLIC, met een blokborstel of spalter (kriskras en in onregelmatige aansluitende vlakken verderwerken) opgladde ondergrond. OPMERKING – Op gestructureerde oppervlakten kan ALPHA METALLIC ook met de rol aangebracht worden, doch het blijft opletten voor 'baanvorming'. – Oude olie- en alkydhars muurverven in vochtige ruimten, zoals keukens, bad- of doucheruimten niet met ALPHA METALLIC overschilderen. HVLP : Voornevelen, verschillende opeenvolgende lagen. Verdunning met 5 - 10 % water; druk tussen 3 - 4 bar; tip grootte 1,8 - 2,2 mm.

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Geurarm; ruimten na schilderen direct te gebruiken, Zeer gemakkelijk te verwerken, Leverbaar in 55 metaal-kleuren, Oplosmiddelvrij, Hoge dekkraft, Zijdeglanzend

Kleurreeks

Alpha Metallic, Alpha Metallic 2008

Verpakkingsgrootte

1 liter, 2.5 liter

Systeemgegevens

Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten en gronden met een aangepaste primer. Eén of twee lagen Alphatex SF in de gepaste kleur aanbrengen. Vervolgens één van onderstaande effecten uitvoeren : EFFECT 1 : GLAD, EGAAL Spuit ALPHA METALLIC in 2 dunne, gekruiste lagen. Laat tussen de lagen een tussentijd van 15 à 30 minuten. EFFECT 2 : GESCHUURDE METAALPLAAT Dekkend afwerken met één of twee lagen ALPHA METALLIC, met een blokborstel of spalter (kriskras en in onregelmatige aansluitende vlakken verderwerken) op gladde ondergrond. Gelieve de technische fiche van het product te raadplegen voor gedetailleerde toepassingsinstructies.