



## Rubbol BL Rezisto Spray

### Over dit product

Verspuitbare, huidvet resistente, watergedragen, zeer slijtvaste, zijdeglanslak op basis van PU acrylaat dispersie voor binnen met Crosslinking technology

### Belangrijkste voordelen

- ✓ Perfect verspuitbaar
- ✓ Huidvetresistent - Extreem stoot- en krasvast
- ✓ Groot laagdiktebereik – dekt in één laag
- ✓ kan op hout gebruikt worden als één-pot-systeem
- ✓ Uitstekende vloei
- ✓ Lichtecht en niet vergelend
- ✓ Zeer snelle droging en doorharding
- ✓ Geurarm

### Speciale kenmerken

- ✓ Cross Linking Technology
- ✓ Extreme bescherming tegen krassen, vet en vlekken
- ✓ Huidvet resistent

### Technische informatie

Droog bijwerken	30 min.
-----------------	---------

Overschilderbaar	6 uur
------------------	-------

<b>Dekking</b>	4 – 6 m <sup>2</sup> /l per laag. Het praktische rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren voor gebruik.
<b>Glansgraad</b>	Ongeveer 25-35 GU/60° (ISO 2813) na volledige droging

## Productgegevens

### Normaal gebruik

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren voor gebruik. Airless Type nozzle: low pressure airless tips  
 Spuitdruk/-tips: 80-120 bar, 208/411 Spuithoek; kozijnen 20°, deuren 40° Airmix (luchtondersteunde airless) Spuittips: 208/411 Druk: 80-120 bar Luchtondersteuning: 2 – 3 bar Spuithoek: kozijnen 20°, deuren 40°

### Samenstelling

Watergedragen

### Belangrijkste voordelen

Perfect verspuitbaar, Huidvetresistent - Extreem stoot- en krasvast, Groot laagdiktebereik – dekt in één laag, kan op hout gebruikt worden als één-pot-systeem, Uitstekende vloeï, Lichtecht en niet vergelend, Zeer snelle droging en doorharding, Geurarm

### Kleurreeks

5051 Color Concept

### Verpakkingsgrootte

2.5 Liter, 5 Liter

## Systeemgegevens

Nieuw of kaal hout binnen of aanverwanten zoals MDF,... Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken(eventueel met Polyfilla Pro 350), afwassen(eventueel met Polyfilla Pro S600)/ ontvetten(met M600). Volledig gronden met Rubbol BL Rezisto Spray en 6 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen. Aflakken met Rubbol BL Rezisto Spray. Hard PVC binnen Reinigen (eventueel met Polyfilla Pro S600), schuren en ontvetten met Sikkens Verdunning M600 of wasbenzine. Gronden met Rubbol BL Primer of Redox BL Multi Primer of Redox AC Multi Primer. Schuren en aflakken met Rubbol BL Rezisto Spray. Ijzerwerk binnen Na voldoende aantal lagen roestwerende verf b.v. Redox BL Forte of 2 lagen Redox BL Multi Primer kan men, na licht schuren afwerken met Rubbol BL Rezisto Spray. Voor zink en gegalvaniseerd (verzinkt) ijzer binnen Op de zinklagen na ontvetten met M600 en licht schuren een laag Redox AC Multiprimer of Redox BL Multi Primer of Redox BL Forte(eventueel tot 5 %

verdund met water voor een glad resultaat) aanbrengen en na licht opschuren, afwerken met Rubbol BL Rezisto Spray. Oude intacte watergedragen verflagen binnen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer en na droging schuren en ontstoffen.. Het geheel afwerken door middel van spuiten met Rubbol BL Rezisto Spray. Oude intacte alkydhars verflagen binnen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer en na droging matteren en ontstoffen. Het geheel afwerken door middel van spuiten met Rubbol BL Rezisto Spray. Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In grenen en vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Deze moeten voorbehandeld worden met Rubbol Primer of Rubbol Primer Express of Rubbol BL Isoprimer. In het geval van de Rubbol BL Isoprimer, als er na de eerste laag nog doorbloeding of verkleuring zou optreden dient men na min. 16 uur een tweede laag Rubbol BL Isoprimer te voorzien. Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals b.v. tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber toepassen. Vooraf de leverancier om raad vragen. Indien men meerdere lagen Rubbol BL Rezisto Spray zou aanbrengen is het aanbevolen te schuren tussen de lagen(minimum P400).

## Toepassingsmethode

Airless en airmix.