



Rubbol BL Ventura Satin

Over dit product

Zijdeglanzende watergedragen één-pot-systeem voor buiten op basis van een combinatie van acrylaat en alkyd in emulsie, zeer goed ademend met Microvent technology.

Belangrijkste voordelen

- hoog vaste stofgehalte waardoor goede duurzaamheid, goede kantendekking en hoog vullend vermogen
- licht thixotroop
- uitstekend UV bestendig
- uitstekend glans- en kleurbehoud
- vlotte en aangename verwerkbaarheid (vrijwel identiek aan alkyd lak)
- zijdeglans afwerking (± 20 à 30 GU@60° volgens ISO 2813)
- zeer elastisch
- snelle droging en doorharding

Speciale kenmerken

- MicroVent Technology
- Zeer goed ademend
- Één-pot-systeem

Technische informatie

Droog bijwerken	30 minuten
-----------------	------------

Overschilderbaar	6 uur
------------------	-------

Dekking	Ca. 10-12 m ² /l per laag. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.
Verdunning	Gebruiksklaar. Zo nodig maximaal 10% water toevoegen voor optimale indringing indien gebruikt als grondlaag op onbehandeld hout.
Glansgraad	± 20 à 30 GU@60° selon ISO 2813

Productgegevens

Normaal gebruik

Gebruiksklaar. Zo nodig maximaal 10% water toevoegen voor optimale indringing indien gebruikt als grondlaag op onbehandeld hout. Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In grenen en vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Deze moeten voorbehandeld worden met Rubbol Primer of Rubbol Primer Express of RUBBOL BL ISOPRIMER. In het geval van de Rubbol BL Isoprimer, als er na de eerste laag nog doorbloeding of verkleuring zou optreden dient men na min. 16 uur een tweede laag RUBBOL BL ISOPRIMER te voorzien. Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende lagen Rubbol BL Ventura Satin (minimum P240).

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

hoog vaste stofgehalte waardoor goede duurzaamheid, goede kantendekking en hoog vullend vermogen, licht thixotroop, uitstekend UV bestendig, uitstekend glans- en kleurbehoud, vlotte en aangename verwerkbaarheid (vrijwel identiek aan alkyd lak), zijdeglans afwerking (± 20 à 30 GU@60° volgens ISO 2813), zeer elastisch, snelle droging en doorharding

Kleurreeks

5051 Color Concept, Painter ReadyMix

Verpakkingsgrootte

1 Liter, 2.5 Liter

Systeemgegevens

Nieuw of kaal hout buiten Vette houtsoorten ontvetten m.b.v. M600 of Polyfilla Pro S600. Gronden met Rubbol BL Ventura Satin of Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer of Rubbol Primer of Rubbol Primer Express. Voor gebruik op horizontale delen buiten of heel harde houtsoorten, altijd starten met een solventgedragen grondlaag type Rubbol Primer of Rubbol Primer Express. Voor meer info gelieve de technische dienst te contacteren Schuren, scheuren dichten en eventueel plamuren m.b.v. Polyfilla Pro

producten. Overschilderen met Rubbol BL Ventura Satin. Schuren en aflakken met Rubbol BL Ventura Satin. Hard PVC Reinigen (eventueel met Polyfilla Pro S600), schuren en ontvetten met Sikkens Verdunning M600 of wasbenzine. Gronden met Rubbol BL Primer of Redox BL Multi Primer of Redox AC Multi Primer. Schuren en aflakken met Rubbol BL Ventura Satin (één of twee lagen). Ijzerwerk Na voldoende aantal lagen roestwerende verf Redox BL Forte kan men, na licht schuren afwerken met Rubbol BL Ventura Satin (één of twee lagen). Voor zink en gegalvaniseerd (verzinkt) ijzer Op de zinklagen na ontvetten met M600 en licht schuren een laag Redox AC Multiprimer of Redox BL Forte(eventueel tot 5 % verdund met water voor een glad resultaat) of Redox BL Multi Primer aanbrengen en na licht opschuren, afwerken met Rubbol BL Ventura Satin (één of twee lagen). Oude intacte watergedragen verflagen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer. Schuren en aflakken met Rubbol BL Ventura Satin (één of twee lagen). Oude intacte alkydharsverflagen binnen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol Primer of Rubbol Primer Express en na droging matteren. Schuren en aflakken met Rubbol BL Ventura Satin (een of twee lagen). Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In grenen en vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Deze moeten voorbehandeld worden met Rubbol Primer of Rubbol Primer Express of RUBBOL BL ISOPRIMER. In het geval van de Rubbol BL Isoprimer, als er na de eerste laag nog doorbloeding of verkleuring zou optreden dient men na min. 16 uur een tweede laag RUBBOL BL ISOPRIMER te voorzien. Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende lagen Rubbol BL Ventura Satin (minimum P240). Voor gebruik op horizontale delen buiten of heel harde houtsoorten, altijd starten met een solventgedragen grondlaag type Rubbol Primer of Rubbol Primer Express. Voor meer info gelieve de technische dienst te contacteren

Toepassingsmethode

Borstel, rol.

Borstel met synthetische haren voor watergedragen lakken.

Rol: opzetten met viltrol en eventueel narollen met schuimroller concaaf (Schuimstof superfijn bijv. SoftForm Pro)